



Portlandhüttenzement

EN 197-1 - CEM II/B-S 42,5 N

Unser Portlandhüttenzement CEM II/B-S 42,5 N ist ein Bindemittel nach EN 197-1. Durch die Verarbeitung bewährter Rohstoffe in modernsten, elektronisch gesteuerten Fertigungsanlagen wird eine gleichmäßig hohe Qualität mit definierten Produkteigenschaften gewährleistet.

Zusammensetzung:

Portlandzementklinker; Hüttensand; Gips; Anhydrit; Eisen(II)Sulfat

Eigenschaften:

Besonders hervorzuheben sind die gute Verarbeitbarkeit, der geringe Wasseranspruch, eine moderate Festigkeitsentwicklung und die hohe Endfestigkeit sowie gute Nacherhärtung.

Die spezifische Oberfläche beträgt ca. 3500 cm²/g nach Blaine, die Schüttdichte (lose) ca. 1,1 g/cm³. Bei sachgemäßer, trockener Lagerung ist dieses Produkt ab dem Herstellungsdatum mind. 6 Monate chromatarm (nur bei Sackware) bzw. ab Verladedatum mind. 2 Monate chromatarm (nur bei Siloware) nach 1907/2006/EG.

Anwendungsbereiche:

Sehr vielseitig einsetzbar. Im Rahmen der jeweils gültigen Anwendungsnormen, u. a. für Putz- und Mauermörtel, Estriche, Betonwaren, unbewehrten Beton, Stahlbeton und Spannbeton nach DIN EN 206/DIN 1045-2 sowie im Straßenbau geeignet.

Wichtige Hinweise:

Bei der Herstellung von Beton sind die Ausschulfristen nach DIN 1045 bzw. EN 206 zu beachten. Die Nachbehandlungsdauer ist auf die Festigkeitsentwicklung des Betons und auf die Umgebungstemperatur abzustimmen (siehe Richtlinie zur Nachbehandlung von Beton, Fassung 2/84). Nicht mit Gips oder Gipsprodukten mischen.

Güteüberwachung:

Ständige Eigen- und Fremdüberwachung nach EN 197-1 im werkseigenen Labor bzw. durch den Verein Deutscher Zementwerke e.V., Düsseldorf.

Lieferform:

In mehrlagigen 25-kg-Papiersäcken mit Folieneinlage oder lose in Silofahrzeugen.

Lagerung:

Vor schädlichen Einflüssen, insbesondere vor Feuchtigkeit schützen! Säcke auf trockenen Paletten lagern; ca. 6 Monate lagerfähig. Bei trockener Lagerung ist Zement nicht frostempfindlich.

Technische Beratung:

Wir stehen Ihnen gern für weitere Fragen, auch bezüglich besonders gelagerter Anwendungsbereiche, zur Verfügung.

